

## DECAMIX

### MASA DO SZYBKICH NAPRAW I USZCZELNIĘĆ



#### Właściwości

DECAMIX to gotowa do użycia, jednoskładnikowa, masa bitumiczna w postaci pasty, wysoko modyfikowana kauczukiem syntetycznym, zawiera włókna zbrojące i dodatki chemiczne umożliwiające stosowanie jej na mokre podłoża. Powłoka powstała z masy DECAMIX jest wyjątkowo elastyczna, zdolna do niwelowania nawet znacznych ruchów podłoża.

#### Zastosowanie

DECAMIX można stosować przy każdej pogodzie na podłoża suche i mokre. DECAMIX wypiera wodę! DECAMIX można stosować w trakcie padającego deszczu, DECAMIX przylega do podłoża nawet pod wodą! Masa ta szczególnie polecana jest do naprawy uszkodzeń i wypełnień w pokryciach dachowych (załamań, pęknięć, szpar, pęcherzy, przecieków itp.) Uszczelnia konstrukcje budowlane typu: przepusty podziemne, fundamenty, tynki. Można stosować w kontakcie ze styropianem.

#### Sposób użycia

Oczyszczyć miejsce przeznaczone do naprawy, usunąć piasek, liście, luźne części podłoża, rdzę itp. Podłoże nie może być oszronione, zlodzone. Wszystkie kąty i naroża wyoblić wykonując fasetę. Nakładać masę DECAMIX przy pomocy szpachli wypełniając uszkodzone lub przeciekające miejsca powłoką o grubości 2 do 5mm. Przy podłożu wilgotnym i mokrym masę należy wcierać w podłoże wolnymi ruchami celem aktywizacji związków chemicznych

poprawiających przyczepność do mokrych podłoży. Korzystniej jest nakładać dwie warstwy cieńsze niż jedną grubą. Dzięki temu eliminuje się przypadkowe niedokładności lub błędy wykonawcze. Podczas stosowania wyrobu w wysokich temperaturach stosować cieńsze warstwy. Pozwala to na równomierne odparowanie rozcieńczalnika z całej grubości warstwy. Przed nałożeniem kolejnej warstwy należy odczekać około 6 godzin. Grubość uzyskanej powłoki powinna wynosić minimum 1mm. Na całkowicie przeschniętej powłoce można bezpośrednio przyklejać wykładziny ceramiczne, używając klejów elastycznych. Prace wykonywać w temperaturach otoczenia od +5°C do +25°C. Do masy nie dodawać żadnych substancji. Nałożoną masę chronić przed nadmiernym przesuszaniem i zawilgoceniem. Napoczęte opakowanie niezwłocznie zamknąć.

#### Zalecenia bezpieczeństwa

Podczas pracy należy przestrzegać przepisów BHP, nosić środki ochrony osobistej (rękawiczki gumowe, okulary, ubranie robocze) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku dostania się go do oczu, należy niezwłocznie przemyć dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

#### Zużycie

Ok. 1,2kg/m<sup>2</sup>/1mm grubości warstwy.

#### Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

## Okres przydatności

Preparat zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

## INFORMACJE TECHNICZNE

Skład	Mieszanka asfaltów, rozpuszczalnika organicznego, wypełniacza mineralnego, kauczuku, dodatków.
Kolor	Czarny
Grubość jednej warstwy	2-3 mm
Ilość warstw	W zależności od potrzeb
Czas schnięcia jednej warstwy	Pyłosuchość: 3-5 godzin, Suchość właściwa 3-5dni
Pozostałość suchej masy	Ok. 80%
Zużycie	Ok. 1,2kg/m <sup>2</sup> /1mm grubości warstwy
Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania	-20°C do +35°C
Metoda nakładania	Szpachla, paca stalowa, kielnia
Mycie narzędzi	Benzyna lakowa, rozpuszczalnik organiczny
Opakowania	Wiaderko metalowe 1kg, 3kg

## Informacje specjalne

Preparat został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Materiałów Niebezpiecznych oraz ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta

jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta

Data aktualizacji 07.03.2017

KARTA TECHNICZNA NR DM/07032017

**JURGA**®

techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje  
wszystkie poprzednie.