

TAPEMIX SK 100/06

USZCZELNIAJĄCA TAŚMA BUTYLOWA SAMOPRZYLEPNA

Właściwości i zastosowanie

TAPEMIX SK (taśma butylowa B1) to termoplastyczna taśma samoprzylepna przeznaczona do połączeń nie przenoszących obciążeń mechanicznych. Taśma składa się z warstwy klejącej - Elastlok 38 na bazie kauczuku syntetycznego (IIR) i tkaniny polipropylenowej. Tkaninę można malować lub tynkować. W normalnych warunkach atmosferycznych produkt zachowuje swoje właściwości, nie emituje łatwo palnych gazów, w temperaturze pokojowej jest bezwonny. Nie zawiera rozcieńczalników i związków halogenowych. Produkt jest trwale plastyczny i samoprzylepny, a także wiatroszczelny i wodoszczelny. Taśma ma właściwości termoplastyczne tzn. że w niższych temperaturach zwiększa swoją twardość, a w wyższych produkt staje się bardziej miękki. Równocześnie wraz z rosnącą temperaturą zwiększa się lepkość powierzchniowa butylu. Taśma Tapemix SK przeznaczona jest do uszczelniania połączeń ościeży z ościeżnicami drzwi i okien, od strony wewnętrznej przegrody. Taśma stanowi doskonałe rozwiązanie jako uszczelnienie u dołu okien lub jako dodatkowa izolacja narożników. Może być stosowana do łączenia obróbek blacharskich między sobą. Taśma posiada bardzo dobrą przyczepność do większości materiałów budowlanych.

Uwaga! W przypadku kontaktu z tworzywami sztucznymi możliwe jest wystąpienie migracji plastifikatorów. Sugerujemy przeprowadzenie własnych badań. Powierzchnia powinna być odtłuszczona oraz wolna od zanieczyszczeń.

Sposób użycia

Powierzchnia powinna być sucha, odtłuszczona i wolna od zabrudzeń. W niskich temperaturach zwiększa się twardość produktu i zmniejsza się przyczepność. Przed użyciem zaleca się kondycjonowanie w temperaturze powyżej 15°C przez co najmniej 2 godziny. Rozwiń produkt z rolki, nałóż go na wcześniej przygotowaną powierzchnię. Następnie przyciąć na żadaną długość i docisnąć za pomocą wałka lub wałka.

Uwaga! Podczas montażu chronić taśmę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Taśma B1 jest odporna na większość rozcieńczonych kwasów i zasad w zakresie pH od 5 do 9. Nie jest odporna na oleje i rozpuszczalniki organiczne.

W kontakcie z tworzywami sztucznymi możliwa jest migracja plastifikatorów - zalecamy wykonanie własnych testów.

Usuwanie taśmy

Większe kawałki czyścić mechanicznie. Pozostałości można oczyścić naftą ekstrakcyjną lub acetonem.

Bezpieczeństwo stosowania

Stosując wyrób obowiązują ogólne wytyczne dotyczące obchodzenia się ze środkami chemicznymi:

- w trakcie pracy zabronione jest jedzenie, picie i palenie
- starać się unikać kontaktu ze skórą i oczami

- przed przerwą w pracy lub jej końcem umyć ręce

Warunki przechowywania

Przechowywać w suchych warunkach, w temperaturze od +5°C do +30°C, do 12 miesięcy. Chronić przed kurzem.

Informacje techniczne

	Metoda badania	Wartość	Informacje dodatkowe
Baza chemiczna			Termoplastyczny kauczuk syntetyczny IIR, tkanina polipropylenowa
Kolor			szary
Długość (m)	PN-EN 1848-2:2003	20 -0/+0,2	
Szerokość butylu (mm)	PN-EN 1848-2:2003	100 ± 2	
Szerokość włókniny (mm)	PN-EN 1848-2:2003	102 (±3,0)	
Szerokość papieru zabezpieczającego [mm]	PN-EN 1848-2:2003	2 x 55 (±2,0)	
Grubość (mm)	PN-EN 1849-2:2010	0,6 (±0,1)	
Stabilność wymiarów (80±2°C/6 godz.), średnia zmiana wymiarów [%]	PN-EN 1107-2:2002	≤ 0,6	
Klasyfikacja ogniowa	PN-EN 13501-1+A1:2019	E	
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie [MPa] • kierunek wzdłużny • kierunek poprzeczny	PN-EN 12311-2:2002	≥ 2,5 ≥ 1,5	
Wydłużenie przy maksymalnej sile [%] • kierunek wzdłużny • kierunek poprzeczny	PN-EN 12311-2:2002	≥ 100 ≥ 120	

Wytrzymałość na odrywanie (blacha stalowa) [N/10mm]	PN-EN ISO 29862:2009	≥ 6	
Przepuszczalność pary wodnej - dyfuzja pary wodnej współczynnik oporu, μ	PN-EN 1931:2002 Method B	$\geq 10^5$	
Temperatura pracy		-40°C do 80°C	
Temperatura aplikacji		5°C do 40°C	
Składowanie		Do 12 miesięcy	Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz pyłem. Temperatura przechowywania od 5°C do 30°C

Informacje specjalne

Zarówno surowce, jak i sam produkt, z którego został wykonany, nie są klasyfikowane jako niebezpieczne. Odpady i pozostałości utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek

nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn. Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.