

## ADMIX LIQUID ZIMOWY

PLASTYFIKATOR DO ZAPRAW MURARSKICH I  
TYNKARSKICH



### Właściwości

**ADMIX LIQUID ZIMOWY** to gotowa do użycia, płynna domieszka napowietrzająco-uplastyczniająca, która umożliwia prowadzenie prac w warunkach niskich temperatur do  $-8^{\circ}\text{C}$ . Poprawia urabialność zapraw, co ułatwia nakładanie i formowanie jej na murach i ścianach. Zwiększa jednorodność, kleistość i przyczepność gotowej zaprawy do podłoża. Nie spływa z powierzchni. Ogranicza powstawanie wykwitów na tynkowanych i wymurowanych elementach. Redukuje użycie wody zarobowej oraz obniża temperaturę jej zamarzania. Napowietrza zaprawę, zwiększa ich objętość oraz odporność gotowego wyrobu na niskie temperatury. Mieszanka z dodatkiem plastyfiatora nie osiada pod ciężarem cegieł lub bloczków. Domieszkę można stosować z wszystkimi cementami normowymi. Jest to domieszka bezchlorkowa, nie powoduje korozji elementów metalowych.

### Sposób użycia

**ADMIX Liquid** powinien być dozowany równocześnie z wodą zarobową. Zaleca się dozowanie w ilości od 0,3% do

0,4% w stosunku do wagi cementu ( tj. ok. 75 - 100ml na 25kg cementu ). Dokładnie wymieszać. W przypadku utrzymujących się niskich temperatur zaleca się dodatkowo użycie produktu Fastproof lub Fast BET.

Przy wykonywaniu prac w niskich temperaturach powietrza (dochodzących nawet do  $-8^{\circ}\text{C}$ ) należy spełnić warunki wykonywania prac w warunkach zimowych oznaczonych instrukcją ITB nr 282 m.in.:

- Zastosowane kruszywo nie może być zmrożone
- Wymurowane elementy należy chronić przed utratą ciepła poprzez zastosowanie osłon z materiałów izolacyjnych /maty, wełna mineralna, styropian itp./
- Murowane elementy i podłoże nie może być zamrożone
- Należy usunąć śnieg i lód z powierzchni, na której wykonuje się prace
- Zaleca się stosowanie podgrzanej wody zarobowej

W przypadku niemożności spełnienia warunków ochrony świeżego betonu podczas prac w warunkach obniżonych temperatur należy skontaktować się pisemnie z doradcą technicznym naszej firmy.

**UWAGA:** Ze względu na różne typy cementów i kruszywa zaleca się przed rozpoczęciem prac wykonać próbę technologiczną dla danego zastosowania!

#### Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od 0°C do +25°C.

#### Zalecenia bezpieczeństwa

Chronić przed dziećmi. Podczas pracy należy przestrzegać przepisów BHP, nosić środki ochrony osobistej (rękawiczki gumowe, okulary, ubranie robocze) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie połykać. W przypadku dostania się go do oczu, należy niezwłocznie przemyć dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem.

#### Informacje techniczne

Skład	Mieszanka żywic i niejonowych środków powierzchniowo czynnych
Kolor i postać	Czerwony płyn
Gęstość	0,996 do 1,036 g/cm <sup>3</sup>
ph	6,40-8,40
Opakowania	kanister 5l

#### Informacje specjalne

Mieszanka została zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie. Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.

#### Okres przydatności

Preparat zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzedni.

Aktualizacja 09.2023

KARTA TECHNICZNA NR ALZ/07092018

**JURGA**®