

AKRYL UNIWERSALNY



Właściwości

Plastyczno – elastyczny uszczelniacz na bazie wodnej dyspersji żywic akrylowych. Po utwardzeniu masa daje się łatwo pokrywać farbami (zwłaszcza farbami dyspersyjnymi). Do czasu utwardzenia produkt jest rozpuszczalny w wodzie. Związany akryl jest nierozpuszczalny w wodzie i odporny na czasowe, krótkotrwałe zawilgocenia, co w połączeniu z odpornością temperaturową w zakresie od -20oC do +70oC pozwala na stosowanie go także na zewnątrz w niektórych aplikacjach. Uszczelniacz doskonale przylega do takich powierzchni jak: drewno, beton, tynk, cegła. W połączeniu z jego wysoką elastycznością daje gwarancję trwałych i szczelnych połączeń.

Zastosowanie

Wypełnianie szczelin, pęknięć i rys w murach i tynkach, spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych w systemach suchej zabudowy wnętrz, montaż i uszczelniania wokół materiałów wykończeniowych takich jak kasetony, listwy itp.

Sposób użycia

1. Łączone powierzchnie powinny być czyste - wolne od zanieczyszczeń typu kurz, pył, rdza, smary, oleje, farby, stare szczeliwa.

2. Powierzchnie przed nałożeniem uszczelniacza można dodatkowo wzmocnić poprzez zagruntowanie gruntem akrylowym.
3. W przypadku głębokich spoin konieczne jest zastosowanie elastycznych wypełnień stałych.
4. Szczeliwo układamy za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych bezpośrednio z kartuszy.
5. Przed użyciem należy obciąć końcówkę kartusza, pozostawiając część gwintu na wkręcenie dyszy wylotowej. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym.
6. W celu uniknięcia zabrudzenia brzegów spoiny, a także w celu uzyskania prostej linii spoiny, należy ostonić okolice fugi taśmą maskującą, którą usuwa się natychmiast po obróbce fugi.
7. Spoiny wygładzić szpachelką zwilżoną wodą.
8. Nadmiar produktu oraz zabrudzenia z rąk i narzędzi usunąć w sposób mechaniczny a następnie zmyć wodą.

Zalecenia bezpieczeństwa

Przestrzegać ogólnych zasad BHP.

Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić.

Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane.

W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.

Preparat chronić przed dziećmi.

Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

Zużycie

Dla jednej warstwy 0,4-0,8 kg na 1m². W dużej mierze zużycie zależy od jakości podłoża, sposobu aplikacji i rozwiązania systemowego.

W celu uzyskania jednolitego koloru, produkty z różnych partii produkcyjnych należy wymieszać ze sobą przed użyciem.

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Informacje techniczne

Kolor i postać	biała pasta
Ciężar właściwy	1,7 ±0,02 g/cm ³
Zużycie z opakowania	18 mb spoiny 4x4 mm
System utwardzania	Poprzez odparowanie wody
Odporność temperaturowa po utwardzeniu	-30°C do + 70°C
Czas utwardzania	od 1 do 5 dni
Czas obróbki	do 20 min.
Mycie narzędzi	Woda
Opakowania	Kartusz PE 300ml/12 szt. karton

Informacje specjalne

Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Materiałów Niebezpiecznych oraz ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Wszystkie dane techniczne publikowane w niniejszej karcie technicznej podane zostały dla temperatury powietrza +23°C i wilgotności 50%. Podane w niniejszej karcie zużycia

Okres przydatności

Preparat zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

produktu odnoszą się do prawidłowo przygotowanego gładkiego podłoża. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek

nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn. Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną.

Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzedni.