

	<b>JURGA</b> spółka komandytowa Ul. Śremska 134a 63-100 Śrem TEL: 61 28 20 002 e-mail: <a href="mailto:biuro@jurga.com.pl">biuro@jurga.com.pl</a> ; <a href="http://www.jurga.com.pl">www.jurga.com.pl</a>	WER.SJA 2
		Data: 2021-06-01 Aktualizacja : 2023-09-01
<b>KARTA TECHNICZNA</b>		
<b>PIANA MONTAŻOWA WIELOSEZONOWA</b>		

## WŁAŚCIWOŚCI

Poliuretanowa piana montażowo - uszczelniająca FPU-2 o doskonałych parametrach użytkowych. Doskonała przyczepność do typowych materiałów stosowanych w budownictwie takich jak cegła, beton, stal, drewno i twarde PCV, elastyczność i stabilność kształtu (brak skurczów pierwotnych i wtórnych) sprawiają że wykonane nimi uszczelnienia są trwałe i szczelne przez wiele lat. Zwięzła, drobnokomórkowa struktura o zamkniętych porach nadaje pianie wyjątkową stabilność oraz czyni z niej produkt o wysokich parametrach termoizolacyjnych. Wysoka wydajność z jednostkowego opakowania, krótki czas utwardzania, oraz szeroki zakres temperatur pracy pozwalają na prowadzenie prac szybko i komfortowo.

Piana w wersji pistoletowej o zmniejszonej rozprężności w trakcie utwardzania.

Piana wielosezonowa umożliwiającą stosowanie produktu w okresie obniżonych temperatur od: -10°C.

## ZASTOSOWANIE

Piana poliuretanowa przeznaczona jest do uszczelniania przestrzeni między ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi, wykonanymi z drewna, metalu lub PVC-U, przy montażu okien i drzwi (z wyjątkiem drzwi klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej), przy czym montaż ten powinien być wykonywany przy użyciu łączników mechanicznych.

Piana objęta Krajową Oceną Techniczną może być stosowana do wypełniania pęknięć, przepustów, przełomów i niewielkich, nieruchomych szczelin w połączeniach między elementami przegród w budynku (z wyjątkiem przegród klasyfikowanych w zakresie odporności ogniowej). Może być także stosowana podczas montaż i uzupełnianie izolacji cieplnych dachów i stropodachów, systemów dociepleń, sieci wodnych i centralnego ogrzewania, wyciszanie i wyciszenie ścian działowych.

Prace z użyciem piany powinny być wykonywane w temperaturze od +5 °C do +30 °C . Podczas prac z użyciem piany poliuretanowej należy ściśle przestrzegać warunków jej stosowania, określonych w instrukcji Producenta, oraz warunków montażu drzwi i okien, określonych w instrukcjach ich producentów.

Piany należy chronić przed działaniem promieniowania UV przez osłonięcie odpowiednimi kitami lub innymi materiałami odpornymi na warunki klimatyczne. Nie należy używać pian poliuretanowych w pobliżu otwartego ognia.

## SPOSÓB UŻYCIA

	<b>JURGA</b> spółka komandytowa Ul. Śremska 134a 63-100 Śrem TEL: 61 28 20 002 e-mail: <a href="mailto:biuro@jurga.com.pl">biuro@jurga.com.pl</a> ; <a href="http://www.jurga.com.pl">www.jurga.com.pl</a>	WER.SJA 2
		Data: 2021-06-01 Aktualizacja : 2023-09-01
<b>KARTA TECHNICZNA</b>		
<b>PIANA MONTAŻOWA WIELOSEZONOWA</b>		

1. Podłoże oczyścić z pyłu, brudu i tłuszczu.
2. Ościeżnice zamontować przy użyciu łączników mechanicznych a przed zastosowaniem pianki rozeprzeć.
3. Stolarkę zabezpieczyć folią lub taśmą klejącą.
4. Temperatura pojemnika co najmniej +10°C do +30°C – optymalnie +20°C.
5. Bezpośrednio przed użyciem energicznie wstrząsnąć pojemnikiem około 20-30 razy.
6. Nakręcić aplikator lub wkręcić pojemnik w pistolet.
7. Położenie robocze pojemnika - zaworem do dołu.
8. Podłoże zwilżyć obficie wodą (nie stosować w okresie zimowym gdy istnieje ryzyko jej przymarznienia..
9. Szczeliny o szerokości nie większej niż 5 cm wypełnić w 50% ich głębokości - piana powiększa swoją objętość przy utwardzaniu. Szczeliny szersze niż 5 cm wypełnić stopniowo warstwami, a każdą z warstw zwilżyć wodą.
10. Po utwardzeniu nadmiar pianki usunąć mechanicznie, np. nożem.
11. Rozpoczęte opakowanie najlepiej zużyć do końca.
12. Świeże zabrudzenia z pianki oraz pistolety po użyciu czyścić za pomocą czyścika.
13. Utwardzoną pianę należy zabezpieczyć i osłonić farbami, tynkiem lub innymi materiałami zabezpieczającymi przed promieniami UV.

## WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

<b>Skład</b>	: poliuretan,
<b>Kolor</b>	: kremowy,
<b>Gęstość pozorna</b>	: 20 ±15% kg/m <sup>3</sup>
<b>Czas cięcia</b>	: 16 ±10% min
<b>Czas wiązania*</b>	: od 2 do 24 h
<b>Temperatura puszk</b>	: >10°C
<b>Odporność termiczna (po utwardzeniu)</b>	: -50°C - +90°C
<b>Stabilność wymiarów</b>	: ±5% (przy temp. +40°C, 95% RH, 24h)
<b>Wydajność (swobodne spienianie)*</b>	: do 48 L

\* Podane wartości zależą od grubości warstwy pianki, temperatury oraz wilgotności powietrza. Pianka utwardza się wilgocią powietrza – wraz ze wzrostem temperatury i wilgotności proces przebiega szybciej.

## PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania 12 miesięcy od daty produkcji.

	<b>JURGA spółka komandytowa</b> Ul. Śremska 134a 63-100 Śrem TEL: 61 28 20 002 e-mail: <a href="mailto:biuro@jurga.com.pl">biuro@jurga.com.pl</a> ; <a href="http://www.jurga.com.pl">www.jurga.com.pl</a>	WER.SJA 2
		Data: 2021-06-01 Aktualizacja : 2023-09-01
<b>KARTA TECHNICZNA</b>		
<b>PIANA MONTAŻOWA WIELOSEZONOWA</b>		

Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach w pozycji pionowej, z dala od urządzeń grzejnych Temperatura przechowywania wynosi 15-25°C. Chronić przed mrozem.

Piany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcją producenta.

### **OPAKOWANIE**

Pojemnik aerozolowy 750 ml netto/12 szt. karton.

### **OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP**

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej (okulary ochronne, fartuch, rękawice)
3. W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną.
4. Nie używać preparatu w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić w trakcie prac.
5. Nie przebijać, ani nie zgniatać opakowania po zużyciu.
6. Preparat chronić przed dziećmi.
7. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

#### **UWAGA:**

Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.

#### **Dokumenty Oceny Technicznej:**

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0608 wydanie 1 wraz z Aneksem Nr 1; KDWU nr 2/2018.