

MOKRA CEGŁA I KLINKIER

Impregnat do klinkieru, płytek ceglanych, cegły rozbiórkowej



Właściwości

Mokra cegła i klinkier to impregnat przeznaczony do impregnacji klinkieru, płytek ceglanych, starej cegły rozbiórkowej. Tworzy na powierzchni powłokę ochronną, dając efekt ożywienia koloru i ochrony hydrofobowej. Preparat nie zawiera szkodliwych substancji. Zapewnia paroprzepuszczalność powierzchni. Redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczenie powierzchni pod wpływem opadów atmosferycznych. Dzięki stworzeniu bariery wodochronnej ogranicza rozwój mchów, porostów, grzybów.

Zastosowanie

Preparat przeznaczony do impregnacji klinkieru, płytek ceglanych, starej cegły rozbiórkowej. Produkt nie odpowiedni do powierzchni nienasiąkliwych.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia przeznaczona do impregnacji musi być czysta, sucha, niezmrożona, odtłuszczona, wolna od zanieczyszczeń organicznych typu mchy, glony, porosty itp.

Sposób użycia

Przed zastosowaniem preparat wymieszać, nanosić go na powierzchnię wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku niskociśnieniowego. Dla lepszego efektu nanieść min 2 warstwy preparatu. Kolejne warstwy nanosić metodą „mokre na mokre”. Unikać tworzenia się na powierzchni zacieków oraz kałuż nadmiar usunąć gąbką lub bawełnianą czystą szmatką. Podczas pracy należy stosować środki ochrony osobistej (rękawiczki gumowe, ubranie robocze). Temperatura stosowania w przypadku powietrza jak i podłoża to od +5°C do +25°C. Wilgotność impregnowanej powierzchni to max 5%. Nasiąkliwość powierzchni min 5%. Preparat nie posiada w swoim składzie rozpuszczalników, dlatego można go z powodzeniem używać wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Zaimpregnowana powierzchnia uzyskuje pełne właściwości hydrofobowe po ok. 48 godz. W tym czasie należy chronić ją przed deszczem, intensywnym nasłonecznieniem i zabrudzeniem. Ruch pieszego dopuszczalny jest nie wcześniej jak po 24 godzinach od momentu impregnacji. Po wykonaniu pracy należy umyć narzędzia wodą.

UWAGA !!!

Z uwagi na różnorodność powierzchni poddawanych impregnacji (ich kolor, skład surowcowy, chemiczny itp.) należy w niewidocznym miejscu przeprowadzić próbę reakcji podłoża na preparat. Produkt nie barwi powierzchni, a jedynie podbija kolor pigmentu znajdującego się w materiale bazowym. W przypadku impregnacji nowych powierzchni zalecamy odpytanie producenta danego materiału czy i po jakim czasie zaleca impregnację.

Zalecenia bezpieczeństwa

Chronić przed dziećmi. Podczas pracy należy przestrzegać przepisów BHP, nosić środki ochrony osobistej (rękawiczki gumowe, okulary, ubranie robocze) Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie potykać. W przypadku dostania się go do oczu, należy niezwłocznie przemyć dużą ilością czystej wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. Nie wdychać oparów powstałych podczas aplikacji preparatu. Stosować maskę ochronną zabezpieczającą drogi oddechowe.

Zużycie

Zużycie impregnatu dla jednej warstwy to ok. 1l na około 7-10m² normalnie chłonnej powierzchni.

Realne zużycie uzależnione jest od impregnowanego materiału, jego chłonności i struktury oraz metody nanoszenia preparatu.

INFORMACJE TECHNICZNE

Skład	Polisiloksany w roztworze wodnym, dodatki
Kolor i postać	Biała ciecz
Gęstość	Ok. 1,000 g /cm ³
Zużycie dla 1 warstwy	≈1 litr na 7-10 m ²
Opakowania	Puszka: 1l, 3l

Informacje specjalne

Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Materiałów Niebezpiecznych oraz ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Wszystkie dane techniczne publikowane w niniejszej karcie technicznej podane zostały dla temperatury powietrza +23°C i wilgotności 50%. Podane w niniejszej karcie zużycia produktu odnoszą się do prawidłowo przygotowanego gładkiego podłoża. Producent nie ma wpływu na

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Okres przydatności

Preparat zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Data produkcji jest numerem partii.

niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej

Aktualizacja 02.09.2023 r.

KARTA TECHNICZNA NR MCK/20230706



karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć

porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzedni.