

TAPEMIX PLUS PL2 120/70



Właściwości

TAPEMIX PLUS PL2 to taśma uszczelniająca wykonana z elastomeru termoplastycznego (TPE) o drobnej strukturze, poliestrowej dzianiny oraz dodatkowej modyfikowanej włókniny PES na górnej stronie taśmy; rozciągliwa poprzecznie i sztywna wzdłużnie. Cienka, dodatkowa włóknina PES na górze zapewnia lepszą przyczepność. Taśma zwiększa szczelność miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie pod okładzinami ceramicznymi (naroża, styki ścian ze ścianą i ścian z podłogą itp.). Może być stosowana na podłogach i ścianach, wewnątrz i na zewnątrz budynku w miejscach takich jak: takich jak łazienki, prysznice, baseny, balkony, tarasy, itp. Jest wysoce odporna na ciśnienie hydrostatyczne, przepuszczalna dla pary wodnej, odporna na rozdarcia i chemikalia. Dobrze znosi zmiany temperatur. Kompatybilna z produktami hydroizolacyjnymi Jurga z serii Folmix oraz Izomass 2k.

Sposób użycia

Podłoże musi być mocne, suche, czyste, wolne od olejów, smarów i innych pozostałości zmniejszających przyczepność oraz zagruntowane. Przyciąć taśmę uszczelniającą do wymaganej długości i docisnąć na świeżo nałożoną masę uszczelniającą, która pełni rolę podłoża/warstwy klejącej.

Należy się upewnić, że nałożona taśma ma zakład co najmniej 5 cm.

Użyć gładkiego przyrządu do wyrównania nierówności lub zniekształceń. Nie używać narzędzi o ostrych krawędziach!!! Po dociśnięciu taśmy naroże i zatopioną taśmę w miejscu siatki pokryć jeszcze jedną warstwą uszczelniającą. W narożach zastosować odpowiednie elementy systemu: narożniki wewnętrzne lub zewnętrzne. Do uszczelnienia wyprowadzeń rur, zastosować odpowiednie mankiety ściennie lub podłogowe.

Uwaga! Podczas montażu chronić taśmę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Taśma zapewnia doskonałą kompatybilność i dobrą przyczepność do dyspersji polimerów, elastycznych uszczelnaczy mineralnych i żywic utwardzalnych termicznie. Zaleca się jednak przeprowadzenie testu kompatybilności przed zastosowaniem innych produktów.

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu w oryginalnych szczelnie zamkniętych

opakowaniach, w temperaturach od +5°C do +25°C. Unikać bezpośredniego działania światła słonecznego.

Właściwości fizyczne:

Materiał	Membrana uszczelniająca: TPE (odporna na starzenie) Nośnik: Dżianina PES 50g + dodatkowa modyfikowana włóknina PES
Grubość	0,50 mm
Szerokość - Całkowita - Pasa pokrytego elastomeru (membrany)	120 mm ± 2,0 mm 70 mm ± 2,0 mm
Odporność na temperatury	-30°C / +90°C
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	12 N/20 mm
Wytrzymałość na rozciąganie poprzecznie	11 N/20 mm
Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż)	1,3 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie (poprzecznie)	1,1 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż)	270%
Wydłużenie przy zerwaniu (poprzecznie)	60%
Absorpcja energii przy 25% elastyczności (poprzecznie)	40 J/m ²
Absorpcja energii przy 50% elastyczności (poprzecznie)	111 J/m ²
Odporność na ciśnienie wody:	>1,5 bar
Odporność UV:	500 godzin

Właściwości chemiczne:

(Przechowywanie przez 7 dni w temperaturze pokojowej)

Skala Oceny: „+” = odporny; „0” = słaby; - brak odporności

Kwas solny:	+
Kwas siarkowy:	+
Kwas cytrynowy 100 g/l:	+
Kwas mlekowy 5%:	+
Wodorotlenek potasu 3%:	+
Hipochloran sodu 0,3 g/l:	+
Woda morską NaCl (20 g/l):	+
KOH 3% 40°C – 28 dni:	+

Informacje specjalne

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami. Może być składowany jako odpady budowlane. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu. Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie

prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn. Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzedni.