

BETO-X

Masa naprawcza do betonu



BETO-X to jednoskładnikowa masa uszczelniająco-wypełniająca na bazie polimerów i naturalnych kruszyw mineralnych. Przeznaczona jest do napraw, uszczelniania oraz wypełniania szczelin, spoin i niewielkich pęknięć w podłożach mineralnych. Produkt charakteryzuje się wysoką przyczepnością do typowych podłoży budowlanych i po utwardzeniu tworzy trwałe, elastyczne oraz odporne na działanie warunków atmosferycznych uszczelnienie. Masa może być malowana.

Właściwości

- jednoskładnikowa masa uszczelniająco-wypełniająca,
- na bazie polimerów i naturalnych kruszyw mineralnych,
- wysoka przyczepność do podłoża mineralnych,
- przyczepność do betonu, gazobetonu, cegły, klinkieru i ceramiki,
- trwałe i elastyczne wypełnienie,
- do szczelin, spoin i niewielkich pęknięć,
- odporna na warunki atmosferyczne,
- odporna na promieniowanie UV,
- może być malowana po utwardzeniu,
- do typowych zastosowań budowlanych na podłożach mineralnych.

Zastosowanie

- uszczelniania i wypełniania szczelin oraz pęknięć w betonie i murze,
- wykonywania oraz renowacji spoin na powierzchniach mineralnych,
- fugowania okładzin z cegły, klinkieru, kamienia naturalnego oraz materiałów imitujących kamień,

- wypełniania szczelin przy elementach betonowych, murowych i prefabrykowanych,
- prac naprawczych i wykończeniowych na typowych podłożach mineralnych

Sposób użycia

1. Umieścić kartusz w odpowiednim wyciskaczu.
2. Nakładać masę, dokładnie wypełniając szczelinę lub otwór.
3. Wyrównać powierzchnię masy przy użyciu szpachelki.
4. Przed zastosowaniem zaleca się wykonać próbę przyczepności do podłoża oraz próbę malowania.
5. Farbę nakładać cienkimi warstwami.

Przechowywanie

Przechowywać i transportować w suchym i zacienionym miejscu, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem.

Okres przydatności

12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu, przy zachowaniu wskazanych warunków przechowywania.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Produkt zawiera masę reakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować rękawice ochronne.

DANE TECHNICZNE

Postać	jednoskładnikowa masa uszczelniająco-wypełniająca
Baza	polimery i wypełniacze mineralne
Kolor	szary
Czas obrabialności	ok. 5 min
Czas utwardzenia wgłębnego	2 mm / 24 h
Temperatura stosowania	+5°C do +30°C
Odporność termiczna po utwardzeniu	-30°C do +80°C
Pojemność opakowania	280 ml

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE/OZNAKOWANIE CE

Na etykiecie produktu wskazano normę EN 15651-1 dla jednoskładnikowego kitu do uszczelniania złączy elementów elewacyjnych, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych (F-EXT-INT 7,5P), FIX-X.

Właściwości użytkowe	Deklarowana wartość
Reakcja na ogień	Klasa E
Odporność na spływanie	≤ 3 mm
Zmiana objętości	≤ 25%
Trwałość – właściwości przy rozciąganiu (wydłużenie przy zerwaniu) po zanurzeniu w wodzie	≥ 25%
Właściwości przy rozciąganiu (wydłużenie przy zerwaniu) po zanurzeniu w wodzie	≥ 25%

Informacje dodatkowe

Preparat nie został zakwalifikowany jako stwarzający zagrożenie. Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki Materiałów Niebezpiecznych oraz ze szczegółowymi warunkami stosowania produktu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed rozpoczęciem pracy z produktem należy skontaktować się z działem doradztwa technicznego producenta. Wszystkie dane techniczne publikowane w niniejszej karcie technicznej podane zostały dla temperatury powietrza +23°C i wilgotności 50%. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż wyżej opisane. Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie preparatu nie podlega naszej kontroli tak więc gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu.

Producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione w skutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej karty wynikających np. ze zmian przepisów, modyfikacji wyrobu, postępu technicznego lub innych zaistniałych przyczyn. Pracownicy Firmy Jurga upoważnieni są do przekazywania informacji technicznych tylko i wyłącznie zgodnych z niniejszą kartą techniczną. Informacje różniące się od informacji zawartych w niniejszej karcie winny być potwierdzone w formie pisemnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.